

DeVilbiss Automotive Refinishing recomendaciones para configuracion de pistola para Glasurit Acabados						
Tipo de capa	Producto	Pistola	Medidas de Toberas (mm)	No. de Boquilla de Aire	Presion de entrada para capa de cubrimiento o inicial	
Base Color	55-Line	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2, 1.3, 1.4	909	22-26	
		TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	7E7	16-22	
		TEKNA® ProLite & PRO HVLP		HV30		
		TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia		TE10/TE20		
		SRiPro™ HVLP	1.0, 1.2	TS1	22-29	
		SRiPro™ Alta Eficiencia	1.0, 1.2	HS1	29	
		PLUS® Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	410	30-40	
		GTi® HVLP	1.2, 1.3, 1.4	2000	20-30	
	CVi® Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	510	20-26		
	Waterborne 90-Line	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2, 1.3, 1.4	909	22-26	
		TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	7E7	16-22	
		TEKNA® ProLite & PRO HVLP		HV30		
		TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia		TE10/TE20		
		SRiPro™ HVLP	1.0, 1.2	TS1	22-29	
		SRiPro™ Alta Eficiencia	1.0, 1.2	HS1	29	
		PLUS® Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	410	30-40	
GTi® HVLP		1.2, 1.3, 1.4	2000	20-30		
Transparente	Fast Repair Low VOC Clear 923-222, Low VOC Klarlack 923-209, Low VOC Matte Clear 923-52, Ultra Low VOC Clear 923-200	TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	7E7	16-22	
		TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2, 1.3, 1.4	909	22-26	
		TEKNA® ProLite & PRO HVLP		HV30		
		TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia		TE10/TE20		
		CVi® Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	510	20-26	
		SRiPro™ HVLP	1.0, 1.2	TS1	22-29	
		SRiPro™ Alta Eficiencia	1.0, 1.2	HS1	29	
		PLUS® Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	410	30-40	
		GTi® HVLP	1.2, 1.3, 1.4	2000	20-30	
		High Performance Clear 923-550, HS Multi Clear 923-255, HS UV Klarlack 923-109, Matte Elastified Clear 923-57, Multi-Temp Baking Clear 923-450	TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.2, 1.3, 1.4	7E7	16-22
	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP		1.2, 1.3, 1.4	909	22-26	
	TEKNA® ProLite & PRO HVLP			HV30		
	TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia			TE10/TE20		
	CVi® Alta Eficiencia		1.2, 1.3, 1.4	510	20-26	
	SRiPro™ HVLP		1.0, 1.2	TS1	22-29	
	SRiPro™ Alta Eficiencia		1.0, 1.2	HS1	29	
	PLUS® Alta Eficiencia		1.2, 1.3, 1.4	410	30-40	
	GTi® HVLP		1.2, 1.3, 1.4	2000	20-30	
	Esmaltes		22-Line	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2, 1.3, 1.4	909
		TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia		1.2, 1.3, 1.4	7E7	16-22
TEKNA® ProLite & PRO HVLP				HV30		
TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia				TE10/TE20		
SRiPro™ HVLP		1.0, 1.2		TS1	22-29	
SRiPro™ Alta Eficiencia		1.0, 1.2		HS1	29	
PLUS® Alta Eficiencia		1.2, 1.3, 1.4		410	30-40	
GTi® HVLP		1.2, 1.3, 1.4		2000	20-30	
CVi® Alta Eficiencia		1.2, 1.3, 1.4		510	20-26	

Rojo indica la mejor configuración

DeVilbiss®, TEKNA®, SRiPro™, CVi®, PLUS®, GTi®, PRI® & FinishLine® son marcas registradas de DeVilbiss Automotive Refinishing. Todas las otras marcas han sido registradas por su respectivos dueños y no son afiliadas de DeVilbiss Automotive Refinishing.