

DeVilbiss Automotive Refinishing recomendaciones para configuracion de pistola para Spies Hecker Primarios o fondos

Tipo de capa	Producto	Pistola	Medidas de Toberas (mm)	No. de Boquilla de Aire	Presion de entrada para capa de cubrimiento o inicial	
Primarios	Priomat® 3304 Adhesion Promoter, Permacron® 1:1 Elastic Primario 1K 3300, Priomat® Elastic Primarios 4190 Gray	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2-1.4	909	26	
		TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.3-1.4	7E7	22	
		TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia	1.3-1.4	TE10/TE20	26	
		TEKNA® ProLite & PRO HVLP	1.2-1.4	HV30	24	
		SRIPro™ HVLP	1.0	HS1	29	
		SRIPro™ Alta Eficiencia	1.0	TS1	29	
		PLUS® Alta Eficiencia	1.3-1.4	410	40	
		GTi® HVLP	1.3-1.4	2000	30	
		FinishLine® FLG-4 HVLP	1.3-1.4	#3	23	
		CVi® Alta Eficiencia	1.3-1.4	510	26	
		PRi® HVLP Primarios	1.4	101	30	
		Priomat® 1K Wash Primarios 4075 Gray, Priomat® 1K Red Brown 3255 Red Brown, Priomat® 1K Primario 1K 4085, Priomat® 5.5 Wash Primarios Gray	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.2-1.3	909	26
			TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.3-1.4	7E7	22
			TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia	1.3-1.4	TE10/TE20	26
			TEKNA® ProLite & PRO HVLP	1.2-1.4	HV30	24
	SRIPro™ HVLP		1.0	HS1	29	
	SRIPro™ Alta Eficiencia		1.0	TS1	29	
	PLUS® Alta Eficiencia		1.3-1.4	410	40	
	GTi® HVLP		1.3-1.4	2000	30	
	FinishLine® FLG-4 HVLP		1.3-1.4	#3	23	
	CVi® Alta Eficiencia		1.3-1.4	510	26	
	PRi® HVLP Primarios		1.4	101	30	
	Permahyd® 1K Primario 1K 4100, Permasolid® EP Primario 1K 4500 Light Gray		TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.3-1.4	909	26
			TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia	1.3-1.4	7E7	22
			TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia	1.3-1.4	TE10/TE20	26
			TEKNA® ProLite & PRO HVLP	1.2-1.4	HV30	24
		SRIPro™ HVLP	1.0	HS1	29	
		SRIPro™ Alta Eficiencia	1.0	TS1	29	
		PLUS® Alta Eficiencia	1.3-1.4	410	40	
		GTi® HVLP	1.3-1.4	2000	30	
FinishLine® FLG-4 HVLP		1.3-1.4	#3	23		
CVi® Alta Eficiencia		1.3-1.4	510	26		
PRi® HVLP Primarios		1.4	101	30		
Primario 1K		Permasolid® HS Premium Surfacer 5310, Permasolid® Spector Surfacer 5400, Permacron® Vario Surfacer 8590	PRi® HVLP Primarios	1.4-1.8	101	30
			FinishLine® FLG-4 HVLP	1.4-1.8	#3	23
			PLUS® Alta Eficiencia	1.4-1.8	410	40
Seallador		Permahyd® 1K Primarios Seallador 4100, Permacron® Vario Seallador 8590, Permasolid® Spector Surfacer 5400, Permacron® Transparent Surfacer 8550	TEKNA® Copper/QuickClean HVLP	1.3-1.4	909	26
	TEKNA® Copper/QuickClean Alta Eficiencia		1.3-1.4	7E7	22	
	TEKNA® ProLite & PRO Alta Eficiencia		1.3-1.4	TE10/TE20	26	
	TEKNA® ProLite & PRO HVLP		1.2-1.4	HV30	24	
	SRIPro™ HVLP		1.0	HS1	29	
	SRIPro™ Alta Eficiencia		1.0	TS1	29	
	PLUS® Alta Eficiencia		1.3-1.4	410	40	
	GTi® HVLP		1.3-1.4	2000	30	
	FinishLine® FLG-4 HVLP		1.3-1.4	#3	23	
	CVi® Alta Eficiencia		1.3-1.4	510	26	
	PRi® HVLP Primarios		1.4	101	30	

DeVilbiss®, TEKNA®, SRIPro™, CVi®, PLUS®, GTi®, PRi® & FinishLine® son marcas registradas de DeVilbiss Automotive Refinishing. Todas las otras marcas han sido registradas por su respectivos dueños y no son afiliadas de DeVilbiss Automotive Refinishing.